

晶耐[®] 煅烧 α 氧化铝微粉 AMA-40

产品特点:


- 高纯（低钠 $\leq 0.35\%$ ）；
- 极高的 α 相转化率高， $\geq 95\%$ ，粒度分布集中，高温体积稳定性好；
- 高温稳定性好，优化高温性能。
- 专利号：ZL 201610123552.0

应用场景:

各种定型、不定形耐火材料。

检测项目	Fe ₂ O ₃ ,%	R ₂ O,%	D50, μ m	α 转化率,%	颜色	峰型
控制值	≤ 0.1	≤ 0.35	4 \pm 0.5	-	纯白	单峰
典型值	0.04	0.25	4.05	>95	纯白	单峰
特性	低铁	低钠	原晶大	高转化率	纯白	单峰

AMA-40粉粒度分布曲线图



备注

- 1、化学成分结果采用湿法分析方法；
- 2、粒度曲线采用干法激光粒度仪测量。

